

ADESIVI E FUGHE



EXTERNAL PH10

Descrizione

EXTERNAL PH10 è un adesivo premiscelato di colore bianco o grigio, composto da leganti idraulici, inerti silicei selezionati ed additivi specifici. Pronto all'uso con l'aggiunta di solo acqua.

Impiego

EXTERNAL PH10 è una malta adesiva, ad alta resistenza, studiata per la posa di piastrelle ceramiche (bicottura, monocottura, gres porcellanato, cotto, ecc.), marmi e pietre naturali in ambienti interni ed esterni, su parete o pavimento, su ogni tipologia di sottofondo di normale uso nell'edilizia, ideale per l'incollaggio di materiali utilizzati per isolamenti termici (pavimenti riscaldanti) ed in tutti quei casi in cui sia necessario incollare pietre di grande formato con posa a spessore. Ottimo per la sovrapposizione su pavimenti preesistenti.

Consumi: 1,13 kg/m² per 1 mm di spessore.

Confezione: sacchi di carta da 25 kg.

Vantaggi

EXTERNAL PH10 miscelato con acqua si trasforma in un prodotto di facile lavorabilità ad elevata adesività e basso scivolamento, ideale per l'incollaggio di piastrelle in gres porcellanato e pietre naturali di grande formato. Garantisce sia in ambienti interni ed esterni, una perfetta adesione su fondi cementizi assorbenti, vecchie pavimentazioni in ceramica, marmette, pietre naturali, cemento lisciato. Inoltre il prodotto è tixotropico ed è caratterizzato da un lungo tempo aperto.

Preparazione del supporto

I supporti devono essere planari, solidi e compatti, privi di parti friabili, polvere, oli, grassi e quanto altro possa ostacolare l'adesione.

Preparazione del prodotto

Miscelare un sacco di EXTERNAL PH10 con il 32 % di acqua pulita (8 lt per sacco da 25 Kg), preferibilmente con l'impiego di un agitatore meccanico a basso numero di giri, sino ad ottenere una miscela omogenea e priva di grumi. Nella preparazione dell'impasto aggiungere la polvere all'acqua. Fare riposare l'impasto almeno 10 minuti, rimescolandolo prima dell'uso.

Applicazione

Si stende con spatola dentata, di dimensioni proporzionate al formato della piastrella, usando prima il lato liscio dell'attrezzo, premendo energicamente sul fondo e ripassando poi con la parte dentata. Nel caso di applicazione di rivestimenti esterni si consiglia di spalmare anche il rovescio delle piastrelle per impedire che rimangano cavità, causa di possibili infiltrazioni di acqua. L'incollaggio deve essere eseguito entro il tempo aperto indicato. Pressare ogni piastrella per consentire il completo ed uniforme contatto con l'adesivo. In genere le piastrelle ceramiche non necessitano di trattamenti preliminari si consiglia di verificare che non siano presenti tracce di polvere, sporco, patine non ben ancorate al supporto o che possano modificare le caratteristiche d'assorbimento della piastrella. L'incollaggio deve essere eseguito prima che si formi una pellicola superficiale che inficia la buona adesione, in tal caso bisogna rinfrescare l'adesivo rispalmandolo con la spatola dentata.

Voce di capitolato

Posa in opera di piastrelle ceramiche in ambienti interni ed esterni con adesivo cementizio premiscelato (tipo EXTERNAL PH10 prodotto dalla "CAD SRL") di colore _____ (bianco o grigio), pronto all'uso con l'aggiunta di sola acqua, conforme alla norma EN 12004, di tipo C2TE. Miscelare (con l'impiego di un agitatore meccanico) con il 32 % di acqua pulita fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi, applicare il prodotto con spatola dentata.



Avvertenze

Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra + 5°C e 35°C. Non applicare in pieno sole o sotto la pioggia, non aggiungere ulteriori sostanze di alcun genere. Non applicare su supporti a rischio di gelo nelle 24 ore successive alla posa. Non applicare in caso di pioggia imminente. La conservazione è garantita per 12 mesi se conservato in luogo asciutto e ventilato nella confezione originale. Prima dell'uso consultare le informazioni riportate sulla confezione e sulla scheda di sicurezza. Per adesivo grigio, efficacia agente riducente 3 mesi ai sensi del DM 10.05.2004. Contiene leganti idraulici speciali che, a contatto con sudore o altri fluidi del corpo, producono una reazione alcalina. Irritante per gli occhi e la pelle. Usare guanti ed occhiali protettivi. La lavorabilità del prodotto e le relative prestazioni tecniche sono subordinate alla corretta scelta del prodotto da parte dell'operatore in relazione al trattamento da effettuare, alle condizioni climatiche di applicazione e di indurimento del prodotto. La CAD SRL non si assume nessuna responsabilità per i risultati prestazionali insufficienti del prodotto imputabili ad applicazioni errate. La CAD SRL si declina da ogni responsabilità per imperizie dovute all'operatore.

EXTERNAL PH10 è sottoposto a prove e controlli presso laboratori autorizzati secondo le normative vigenti.

EXTERNAL PH10 è marcato CE, classificato adesivo cementizio di tipo C2TE secondo la norma EN 12004.

Per consultare la tabella prestazionale dei prodotti vai a pag 207

